



ARDEX PREMIUM E 2100

КЛЕЙ



Экологически чистый
После высыхания не имеет запаха
Без растворителей
Длительное время для
корректировки
Широкие возможности
использования
Исключительно большой «выход»
материала
Легко наносится
Длительное время для укладки
покрытия
Исключительно высокая прочность

Области применения:

- напольные покрытия из ПВХ
- напольные покрытия из хлорвинила
- плиты из кварцевого винила
- резиновые напольные покрытия до 2,5 мм толщиной
- текстильные напольные покрытия с текстильной подосновой
- текстильные напольные покрытия или пенистые подосновы из латекса, ПВХ или полиуретана

для впитывающих и
невпитывающих оснований,
для внутренних работ

Системы материалов ARDEX

Особая надежность сцепления – благодаря выравнивающим массам ARDEX.

Член Общества по контролю за эмиссией вредных веществ для напольных покрытий, GEV.



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
Тел.: +43 (0)2754/70 21-0
Факс: +43 (0)2754/24 90
E-mail: export@ardex.at
Internet: www.ardex.at

ARDEX PREMIUM E 2100

КЛЕЙ



Область применения:

Дисперсионный клей для:

- напольных покрытий из ПВХ
- напольных покрытий из хлорвинила
- напольных плит из кварцевого винила
- резиновых напольных покрытий толщиной до 2,5 мм
- текстильных напольных покрытий с текстильной подосновой
- текстильных напольных покрытий или подоснов из латекса, ПВХ или полиуретана

для впитывающих и невпитывающих оснований, для внутренних работ.

ARDEX PREMIUM E 2100 отличается исключительно высокой степенью сцепления, высокой конечной прочностью и повышенной влагостойкостью.

Вид:

Специальная дисперсия на полимерной основе, добавки, минеральные наполнители и вода.

Подготовка основания:

Основание должно соответствовать требованиям норм DIN 18 365 «Работы с напольными покрытиями». Основание должно быть ровным, хорошо просушенным, прочным, с хорошей несущей способностью, очищенным от средств, снижающих сцепляемость, без трещин, а также обладать достаточной прочностью на растяжение и сжатие. В противном случае, основание должно быть подготовлено в соответствии с указанными требованиями.

Работы по нивелированию и выравниванию выполняются с помощью соответствующих материалов ARDEX в сочетании с грунтовкой ARDEX.

Система ARDEX:

Комбинирование с другими материалами ARDEX, указанными в EMICODE EC 1, создает оптимальную предпосылку для экологичности и устранения запаха. ARDEX PREMIUM E 2100 после высыхания абсолютно безвреден для человека и окружающей среды.

Способ применения:

ARDEX PREMIUM E 2100 равномерно наносится на подготовленное основание с помощью зубчатого шпателя. При этом следует избегать образования «раковин». Время выдержки на воздухе зависит от условий окружающей среды в помещении, температуры основания и материала, впитывающей способности основания, используемого шпателя и составляет от 10 до 15 минут для впитывающих оснований и ок. 30 – 45 минут для невпитывающих

оснований. При укладке покрытий из ПВХ, хлорвинила и других подобных, устойчивых к диффузии покрытий, на невпитывающие основания необходимо полностью соблюсти время выдержки на воздухе. Укладка покрытия осуществляется в течение времени схватывания (время укладки, когда клей подсыхает, но сохраняет консистенцию, пригодную к нанесению) и тщательно разглаживается. Примерно через 30 мин необходимо повторно разгладить покрытие. К заделке швов можно приступать не ранее чем через 24 часа.

Практический совет:

При приклеивании напольное покрытие следует укладывать максимально точно, так как в связи с высокой степенью начального сцепления корректировать позже будет сложно.

Следует принять к сведению:

Необходимо следовать инструкциям производителей напольных покрытий, а также выполнять действующие нормы и предписания для данного раздела строительных работ!

При необходимости осуществить пробное приклеивание.

Подбор зубчатого шпателя и расход клея:

Для напольных покрытий из ПВХ, хлорвинила, резиновых и текстильных покрытий на пенистой подоснове или подоснове из нетканого материала:



ТКВ А 2
Расход: 250 г/м² – 300 г/м²



ТКВ А 1
Расход: 220 г/м² – 270 г/м²

Для текстильных напольных покрытий с текстильной подосновой
Для резиновых покрытий типа «букле»



ТКВ В 1
Расход: 280 г/м² – 330 г/м²

Зубчатый шпатель следует подбирать таким образом, чтобы обеспечить достаточное покрытие тыльной стороны клеем. Для тыльных сторон грубой структуры и крупнопористых оснований требуется специальный шпатель.

Технические данные согласно нормам качества ARDEX:

Основа сырья:

специальная дисперсия на полимерной основе

Расход материала:

см. рекомендуемые зубчатые шпатели и данные по расходу

Условия обработки:

Температура: не ниже 15°C

Относительная влажность воздуха (rF):
не более 75%

Время выдержки на воздухе:

ок. 15 мин для впитывающих оснований,
ок. 45 мин для невпитывающих оснований

Время укладки: 20-40 мин

Более низкие температуры и более высокая относительная влажность воздуха увеличивают время применения клея и могут привести к появлению включений влаги.

Указанное время рассчитано на 18°C и 65% rF.

Средства для очистки:

до полного высыхания: вода

Пригодность при давлении колесиков стула: да

Пригодность для полов с подогревом: да

Пригодность для использования моющих средств, шампуней: да

EMICODE (код выброса вредных веществ):
EC1 – экологически чистый

GISCODE: D 1 – без растворителей

Классификация согласно норм о вредных материалах GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: нет

Упаковка: ведра по 16 кг нетто

Хранение:

в прохладных помещениях, защищенных от мороза, начатую упаковку после использования хорошо закрыть

Время хранения:

в оригинальной закрытой упаковке ок. 12 месяцев

