Клей дисперсионный КНАУФ-Суперклебер

0604

Информационный лист





Область применения

КНАУФ-Суперклебер - готовый к применению, не содержащий растворителей пастообразный дисперсионный клей для внутренних работ. Применяется для приклеивания на стандартные основания стен керамических плиток, в том числе, плиток большого формата, клеит плитку на плитку без предварительной грунтовки и дополнительной эластификации, плитку на древесностружечные и цементно-стружечные плиты. Приклеивает пенополистирольные, минераловатные и акустические плиты на стены и потолки. Эластичный, тепло- и водостойкий, применим для душевых и ванных помещений.

Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Упаковка и хранение

КНАУФ-Суперклебер фасуется в ведра по 5 и 15 кг.

Дисперсионный клей КНАУФ-Суперклебер хранить в сухих прохладных помещениях при положительной температуре.

Защищать упаковку от прямых солнечных лучей.

Гарантия сохранения свойств - минимум 12 месяцев в закрытой упаковке.

Технические характеристики

Время укладки плитки:	~ 20 минут
Время корректировки:	~ 10 минут
Заделка швов:	~ через 5 дней
Полная нагрузка: , ~ через	3 недели
Термостойкость:	до +80°С

Расход материалов

Расход материалов на 1 кв. м поверхности без учета потерь:

при высоте зуба 3 мм - ~1,5 кг;

при высоте зуба 6 мм - ~ 2,4 кг.

Размер зубцов шпателя расчитан на гладкую тыльную сторону плитки, для рельефной тыльной поверхности рекомендуется использовать шпатели с большим размером зубцов.

Подготовка основания

Условия проведения работ

Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°С и не выше +25°С.

Подготовка поверхности основания

КНАУФ-Суперклебер может использоваться на всех стандартных, достаточно ровных основаниях стен. Основание должно быть несущим, сухим, прочным. Основание из штукатурки должно быть нанесено в один слой и иметь толщину не менее 10 мм.

Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, если нужно промыть, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Водостойкую краску зашкурить, не водостойкую - удалить. При облицовке плиткой по плитке, поверхность старой плитки очистить от загрязнений.

Гигроскопичные, сильно впитывающие влагу основания, обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.

Применение

Раствор клея нанести тонким слоем по всей поверхности с помощью шпателя или кельмы (контактный слой). Тонкослойный раствор разровнять зубчатым шпателем (3-6 мм, в зависимости от профиля тыльной стороны плитки) до необходимой толщины. Уложить плитки на клеящее основание и плотно прижать.

При образовании на поверхности слоя клея подсохшей пленки (проба пальцами) клей удалить и нанести новый.

Рекомендации

- Смачивать плитку водой перед укладкой не требуется.
- Клеевые загрязнения удалять сразу, не допуская высыхания.
- Оборудование и инструменты сразу после работы вымыть водой.

ООО "КНАУФ-Маркетинг Красногорск"
Тел.: (095) 937-9595/562-0113
Fax: (095) 937-9544
E-mail: tigimarket@co.ru
Internet: http://www.knauf-msk.ru

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Наряду с предписаниями настоящего документа исполнитель обязан придерживаться общепризнанных принципов строительной техники, соответствующих норм и правил работ. За дополнительной консультацией следует обращаться в Технические службы КНАУФ.
© Технический Отдел "КНАУФ-Маркетинг Красногорск"

Выпуск: Сентябрь 2005 (изм.4)

SUPRKL-RUS-RU-09/05-TK-R